



SZPACHLÓWKA POLIESTROWA 3 w 1

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego

PRODUKTY:

43342	Szpachlówka Poliestrowa 3 w 1; 200 g
43343	Szpachlówka Poliestrowa 3 w 1; 500 g
43344	Szpachlówka Poliestrowa 3 w 1; 1000 g
43345	Szpachlówka Poliestrowa 3 w 1; 1800 g
43346	Szpachlówka Poliestrowa 3 w 1; 6000 g

CHARAKTERYSTYKA:

Szpachlówka poliestrowa o wyjątkowych właściwościach wzmacniających, wypełniających i wyrównujących. Zastosowanie włókna szklanego o zmodyfikowanej długości oraz specjalnych wypełniaczy, umożliwia przeprowadzanie napraw bez konieczności zastosowania szpachlówki z włóknem szklanym oraz warstwy szpachli wykończającej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą elastycznością oraz znakomitymi właściwościami wypełniającą - wyrównującymi. Łatwa w aplikacji. Wyjątkowo miękka podczas szlifowania.

PODŁOŻE:

- stal,
- stal ocynkowana,
- aluminium,
- laminaty poliestrowe,
- szpachlówki poliestrowe,
- farby podkładowe,
- stare powłoki lakierowe.

Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Stal, stal ocynkowana – Zastosować Zmywacz Uniwersalny lub Antysilikonowy marki Polfill w celu usunięcia zanieczyszczeń. Powierzchnię przeszlifować ręcznie lub maszynowo papierem ściernym P80 - P180. Odpylić za pomocą sprężonego powietrza, a następnie ponownie odtłuścić.

Aluminium – Zastosować Zmywacz Uniwersalny lub Antysilikonowy marki Polfill w celu usunięcia zanieczyszczeń. Powierzchnię przeszlifować ręcznie lub maszynowo papierem ściernym P240 - P400. Odpylić za pomocą sprężonego powietrza, a następnie ponownie odtłuścić.


Szpachlówki i laminaty – Zastosować Zmywacz Uniwersalny lub Antysilikonowy marki Polfill w celu usunięcia zanieczyszczeń. Powierzchnię przeszlifować ręcznie lub maszynowo papierem ściernym P150 - P320. Odpylić za pomocą sprężonego powietrza, a następnie ponownie odtłuścić.



Podkłady akrylowe i epoksydowe dwukomponentowe – Szpachlówkę nakładać tylko i wyłącznie na prawidłowo wyschniętą i utwardzoną powłokę. Zastosować Zmywacz Uniwersalny lub Antysilikonowy marki Polfill w celu usunięcia zanieczyszczeń. Powierzchnie przeszlifować ręcznie lub maszynowo papierem ściernym P180 - P320. Odpylić za pomocą sprężonego powietrza, a następnie ponownie odtłuścić.

Stare powłoki lakierowe – Zastosować Zmywacz Uniwersalny lub Antysilikonowy marki Polfill w celu usunięcia zanieczyszczeń. Powierzchnie przeszlifować ręcznie lub maszynowo papierem ściernym P180 - P320. Odpylić za pomocą sprężonego powietrza, a następnie ponownie odtłuścić.

PRZYGOTOWANIE SZPACHLÓWKI:



Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru 100 części wagowych szpachlówki z 2 - 3 częściami wagowymi utwardzacza.

Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować przebarwienie lakieru kryjącego.

NANOSZENIE:



Nanosić na podłoże cienkimi warstwami w ciągu 4 - 5 minut/20°C od przygotowania, w temperaturze co najmniej 10°C w warstwach nie grubszych jak 4 - 5 mm.

CZAS WYSYCHANIA:



30-35 minut/20°C. Wzrost temperatury otoczenia przyspiesza proces utwardzania. Promiennik IR: wygrzewać 4-6 min. Nie przekraczać temperatury 60°C. Obrabiać po osiągnięciu temperatury otoczenia.

SZLIFOWANIE:



Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80 - P120.

Szlifowanie wykańczające wykonać papierem ściernym P180 – P320.

NA SZPACHLÓWKĘ MOŻNA NAŁOŻYĆ:

- szpachlówki poliestrowe,
- szpachlówkę natryskową,
- podkłady akrylowe,
- podkłady epoksydowe,
- podkłady reaktywne.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Tiksotropowa pasta bary jasno zielonej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia; 250 g/l.



PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5 do 25°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI:

Okres gwarancji umieszczony jest na etykiecie produktu.

ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

STOSOWANY UTWARDZACZ:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU:

Rozpuszczalnik Nitro marki **POLFILL**.

Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantuje to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.