



SZPACHLÓWKA Z PYŁEM ALU

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego

PRODUKTY:

43 224	Szpachlówka z pyłem ALU 200g
43 131	Szpachlówka z pyłem ALU 500g
43 132	Szpachlówka z pyłem ALU 1000g
43 133	Szpachlówka z pyłem ALU 1800g

CHARAKTERYSTYKA:

Poliestrowa szpachlówka wypełniająca z dodatkiem pyłu aluminiowego, przeznaczona do wypełniania dużych oraz małych ubytków i nierówności. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, wysoką odpornością na podwyższone temperatury oraz elastycznością. Łatwa do nakładania i obróbki grubym oraz drobnym papierem ściernym, dająca się precyzyjnie szlifować na przejściach do strefy nieszlifowanej.

PODŁOŻE:

- stal,
- stal ocynkowana,
- laminaty poliestrowe,
- aluminium,
- stare powłoki lakierowe,
- drewno, płyty meblowe.

Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:




Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.



Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

PRZYGOTOWANIE SZPACHLÓWKI:



Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru 100 części wagowych szpachlówki z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować przebarwienie lakieru kryjącego.



NANOSZENIE:



Nanosić na podłoże cienkimi warstwami o grubości nie przekraczającej 5mm, w ciągu 4-5 minut/20°C od przygotowania, w temperaturze co najmniej 10°C.

Utwardzoną powierzchnię należy przeszlifować przed nałożeniem kolejnej warstwy.

CZAS WYSYCHANIA:



20-30 minut/20°C. Wzrost temperatury otoczenia przyspiesza proces utwardzania. Promiennik IR: wygrzewać 4-6 min. Nie przekraczać temperatury 60°C. Obrabiać po osiągnięciu temperatury otoczenia.

SZLIFOWANIE:



Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80 - P120.

Szlifowanie wykańczające wykonać papierem ściernym P120 – P240.

NA SZPACHLÓWKĘ MOŻNA NAŁOŻYĆ:

- szpachlówki poliestrowe wykańczające
- szpachlówkę natryskową
- podkłady akrylowe
- podkłady epoksydowe
- podkłady reaktywne

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Tiksotropowa pasta bary szarej, metalicznej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia; 250 g/l.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji.

ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

STOSOWANY UTWARDZACZ:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta.



CZYSZCZENIE SPRZĘTU:

Rozpuszczalnik Nitro marki **POLFILL**.

Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantujemy to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.